



SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT İÇ CEPHE GEÇİŞ ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir. Özellikle solvent esaslı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında kullanılır. Özellikleri sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen solvent, silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Not: Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (airless) püskürtmede:

Basınç :120-140 bar

Meme açısı:50°

Meme ölçüsü(inch):0,013"

İnceltme (su): % 5 hacimce

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilerek uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ

İlk kuruma :1-2 dakika

İkinci kat kuruma: 6 saat

Son Kuruma: 24 saat

Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı kuruma süresi; Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

SARFİYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 8-16 m² arasında alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışılması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L, 2.5 L

Poz No

15.540.1505, 15.540.1506, 15.540.1507, 15.540.1508, 15.540.1509, 15.540.1510, 15.540.1511, 15.540.1512, 15.540.1517, 15.540.1518, 15.540.1519, 15.540.1520, 15.540.1521, 15.540.1522, 15.540.1526, 15.540.1527, 15.540.1529, 15.540.1530, 15.540.1532, 15.540.1533, 15.540.1534, 15.540.1535, 15.540.1536, 15.540.1537, 15.540.1541, 15.540.1542, 15.540.1543, 15.540.1544, 15.540.1547, 15.540.1548

Rayiç No

10.300.1171

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar i in teknik personele danıřınız.

Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya  ıkacak hatalar  retici firmaya sorumluluk y klemeyiz. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde  r nlerin sađlık-g venlik-tařıma riskleri ve  nlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme G venlik Bilgi Formundan ulařabilirsiniz.

Bu  r n TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından  retilmektedir.

Rev. Mart 2025

BETEK BOYA VE K MYA SANAY  A.Ő.

Z mr teveler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

