

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT CALCINO MERMER DOKULU KAPLAMA

ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, iç cephe ve dış cepheler için geliştirilmiş, uygulandığı yüzeye mermer görünümü ve dokusu kazandıran duvar ve tavan kaplaması.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek dayanım kabiliyetine sahiptir. Kokusuzdur. Düşük VOC içerir. Renk makinesinde renklenebilir. Kirlenen yüzeyler yumuşak fırça yardımı ile su ile yıkanarak temizlenebilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER VE YÜZEY HAZIRLIĞI

Nippon Paint Calcino uygulanacak tüm yüzeyler ürünü taşıyabilecek durumda, sağlam, düzgün, yağdan/ tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır.

Düz olmayan ve saten alçı tarzı zayıf ve kolay deforme olabilecek yüzeylerde, yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile en az 2 kat uygulama yapılarak düzeltilip, sağlaştırılmalıdır.

Dış cephe yüzeylerinde uygulama yapılacaksa Nippon Paint Dış Cephe Macunu ile en az 2 kat uygulama yapılarak yüzey düzeltilip, sağlaştırılmalıdır.

İç cephe ve dış cephelerde eski, kendini taşıyamayan, çökük ve çatlaklı yüzeylerde öncelikle dökülecek çatlaklar V şeklinde açılmalı, macun uygulaması yapıldıktan sonra yüzey uygun dişli zımpara (No:180-220) ile zımparalanmalıdır.

İç cephe uygulamalarında, zımparalama işleminin ardından nemli bir bez yardımıyla yüzey temizlenerek Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı uygulanmalı ve yüzey boya yapımına hazır hale getirilmelidir.

Sağlam ve düz saten alçılı yüzeylerde uygun dişli zımpara (No:180-220) ile zımparalandıktan sonra yüzey nemli bir bez yardımıyla temizlenerek Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar uygulanmalıdır. Kuruma sonrası Nippon Paint Macun Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlanmalıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



Dış cephe uygulamalarında, zımparalama işleminin ardından nemli bir bez yardımıyla yüzey temizlenerek Nippon Paint Akrilik Dış Cephe Astarı uygulanmalı ve yüzey boya yapımına hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA

Nippon Paint Calcino iç cephe uygulamalarında, Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı; dış cephe uygulamalarında ise Nippon Paint Akrilik Dış Cephe Astarı renklendirilmeden veya uygulaması yapılacak olan Nippon Paint Calcino'nun rengine uygun seçilmiş bir tonda renklendirilerek yüzeye uygulanır. Nippon Paint Calcino, astar kuruduktan sonra ilk katta Calcino No:2 mala yardımı ile yüzeyin geneline, yüzey doldurulup düzeltilerek, düz olarak uygulanır, 5-6 saat kadar kuruması beklenir.

Kuruma sağlandıktan sonra ikinci katın birinci aşamasında ürün, istenen desene bağlı olarak (kare, üçgen veya yarım ay) 10-15 cm çapında belirli mesafeler bırakılarak bölgesel uygulanır ve desen verilir.

İkinci katın birinci aşaması tamamlandıktan hemen sonra bölgesel alanların araları doldurularak desen çalışması tamamlanır ve ürün kurumadan Calcino No:1 parlatma malası kullanılarak sıkıştırma sistemi ile parlatma işlemi yapılır.

Tam kuruması tamamlandıktan sonra Nippon Paint Calcino Super Gloss Wax, dış cephelerde en az iki kat olmak üzere, katlar arası 1 saat beklenecek uygulanır.

KARIŞTIRMA UYARISI

Ürün makinede renklendirildikten sonra shaker'da karıştırılır. Ürünün shaker'da karıştırılması sonucu pigmentler homojen olarak karışmamış ise renk pigmentlerinin homojen dağılmasını sağlamak için Nippon Paint Calcino'nun karıştırma çubuğu veya mikser ile karıştırılması önerilir.

Eğer boya mikseri ile karıştırma işlemi yapıldıysa ürünün eski kıvamına dönmesi için 4-5 saat dinlenmeye bırakılması daha iyi sonuç verecektir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

DİKKAT

- Kullanılacak uygulama aletlerini daima temiz tutunuz.
- Malzemenin içinde bulunduğu kova kenarlarını düzenli olarak temizleyiniz ve kurumuş parçacıkların kullanılacak olan malzemeye karışmasına engel olunuz.
- Yüzey hazırlanırken, dış kenarlarda düzeltme ve onarım işlemleri haricinde uygulama aşamalarında zımparalama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında ortam ve yüzey için minimum sıcaklık + 10 °C olmalıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





UYARI

Nippon Paint Calcino banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerin tavan ve duvarlarında veya dış cephe duvar yüzeylerinde uygulanacaksa, ürün tam kuruma sağladıktan sonra üzerine en az iki kat Nippon Paint Calcino Super Gloss Wax uygulanmalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Katlar arası: 5-6 saat

Son Kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne, emiciliğine ve uygulama metoduna bağlı olarak toplam uygulama sarfiyatı ortalama 300-450 g/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

20 KG, 2.5 KG

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

