



## SU BAZLI DIŐ CEPHE ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT MINOA PREMIUM EXTERIOR PRIMER

#### ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik emülsiyon esaslı, örtücülüğü ve aderansı yüksek, dış cephelerde alkali tuz kusmaları sonucu oluşabilecek beyazlamalara karşı maksimum direnç sağlayan, yapı son kat dış cephe astar boyasıdır.

#### ÖZELLİKLER

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.

#### UYGULAMA

Nippon Paint Minoa Premium Exterior Primer; fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Yüzey bozuklukları Nippon Paint Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Astardan sonra boya öncesi 6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 10:00-16:00 arasında uygulaması önerilmemektedir.

**UYARI:** Boya altında bulunan çimento esaslı malzemelerin tam kuruması beklenmeden veya cephe yüzeyinin boya öncesi yağış vb. hava olaylarına maruz kalması sonrasında yüzey tam kurumadan boya uygulandığında boya yüzeyinde tuz kusması/beyazlama oluşabilir. Bu nedenle uygulama öncesi çimento esaslı malzemelerin priz sürelerine dikkat edilmeli ve çığ/kırağı/yağışa maruz kalan yüzeylerin tam kuruması beklenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine ve güncel tüm eklerine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL  
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





## **Havasız (Airless) Püskürtmede**

Basınç: 140 bar

Meme Açısı: 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (su) : %5 hacimce

## **İNCELTME**

En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir.

## **KURUMA SÜRESİ ( 20°C, 65% HR' de )**

Son kat boya uygulaması: 6-8 saat

## **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-14 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## **AMBALAJ:**

15 L, 2.5 L

## **Poz No**

15.540.1321, 15.540.1322, 15.540.1323, 15.540.1330, 15.540.1333

## **Rayiç No**

10.300.1171

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

