

NIPPON PAINT CALCINO

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловое покрытие на эмульсионной основе для стен и потолков, придающее внутренним поверхностям вид и текстуру мрамора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая прочность. Не имеет запаха. Низкое содержание летучих органических соединений. Наделяет поверхность нанесения яркостью и не требует дополнительной полировки. Допускает колеровку при помощи колеровочной машины.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что поверхность нанесения Nippon Paint Calcino обладает достаточной прочностью для удержания состава; поверхность должна быть стабильной, гладкой, очищенной от масел и пыли, чистой и сухой.

Поверхности с низкой несущей способностью и поверхности, подверженные деформации (например, неровные и обработанные полуматовой штукатуркой поверхности), следует выровнять и укрепить при помощи как минимум 2 слоев интерьерной пасты Nippon Paint Interior Paste.

Нестабильные трещины на старых, отслаивающихся, вдавлившихся и растрескавшихся поверхностях следует раскрыть в форме клина, нанести на них пасту и обработать подходящей наждачной бумагой (с зернистостью 180-220). Очистите поверхность влажной тканью после шлифовки, нанесите грунтовку Nippon Paint Interior Paste Primer и подготовьте поверхность к окраске.

Отшлифуйте прочные, гладкие и обработанные полуматовой штукатуркой поверхности подходящей наждачной бумагой (с зернистостью 180-220), очистите влажной тканью и нанесите грунтовку Nippon Paint Interior Transparent Primer. Нанесите грунтовку Nippon Paint Paste Primer после высыхания и подготовьте поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Nippon Paint Calcino можно наносить 3 различными способами.

1- Придайте грунтовке Color Nippon Paint Interior Paste Primer оттенок, выбранный согласно цвету наносимого состава Nippon Paint Calcino, и нанесите грунтовку. Нанесите Nippon Paint Calcino локально после высыхания грунтовки, оставляя зазоры, используя лопатку Calcino №: 2 для первого слоя.

Заполните эти неокрашенные в первый раз зазоры при нанесении второго слоя и продолжите нанесение Nippon Paint Calcino. Нанесите Nippon Paint Calcino на всю поверхность на заключительный и последний третий слой и откорректируйте узор. Отполируйте с помощью компрессионной системы, используя полировочную лопатку № 1.

2 Нанесите на поверхность белую грунтовку Nippon Paint Interior Paste Primer, не придавая ей цвет. Нанесите Nippon Paint Calcino локально после высыхания грунтовки, оставляя зазоры, используя лопатку Calcino №: 2 для первого слоя. Заполните эти неокрашенные в первый раз зазоры при нанесении второго слоя и продолжите нанесение Nippon Paint Calcino. Нанесите Nippon Paint Calcino на всю поверхность на заключительный и последний третий слой и откорректируйте узор. Отполируйте с помощью компрессионной системы, используя полировочную лопатку № 1.

3 Нанесите на поверхность белую грунтовку Nippon Paint Interior Paste Primer, не придавая ей цвет. Нанесите Nippon Paint Calcino локально после того, как грунтовка высохнет по всей поверхности, используя лопатку Calcino №: 2 для первого слоя. Нанесите состав на отдельные отрезки поверхности, оставляя зазоры между ними, и создайте узор при нанесении второго слоя. Заполните локальные зазоры при нанесении третьего слоя и продолжите нанесение Nippon Paint Calcino, а затем отполируйте с помощью компрессионной системы, используя полировочную лопатку Calcino №: 1 до высыхания продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО СМЕШИВАНИЮ

Состав Nippon Paint Calcino рекомендуется размешивать при помощи ленты для размешивания или миксера таким образом, чтобы цветовые пигменты, присутствующие в составе после колеровки, были в нем распределены равномерно. Использование шейкера не обеспечивает равномерного распределения пигментов. Если для размешивания состава используется миксер для краски, составу рекомендуется дать отстояться в течение 4-5 часов для восстановления его исходной консистенции.

Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

ОСТОРОЖНО

Используемые для нанесения инструменты всегда следует содержать в чистоте.

Регулярно очищайте кромки ведер с материалами и не допускайте попадания высохших частиц в используемые материалы.

Не проводите зачистку наждачной бумагой в ходе нанесения состава, за исключением корректировки и исправления внешних кромок при подготовке поверхности.

Во время нанесения температура окружающей среды и поверхности должна быть не менее +10°C.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

Продукт готов к использованию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %)

Подождите 4-5 часов после нанесения каждого слоя

РАСХОД:

Общий средний расход составляет 300-450 г/м², в зависимости от гладкости и поглощающей способности поверхности и метода нанесения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 3 лет. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

УПАКОВКА:

20 кг, 2,5 кг

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию.

При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.