

NIPPON PAINT LEGNO

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nippon Paint Legno — это силиконовая полуматовая декоративная двухкомпонентная финишная краска на водной основе и на основе чистой акриловой эмульсии для наружных работ, обладающая высокой стойкостью цвета и хорошими водоотталкивающими свойствами. Придает поверхности вид древесины и потертости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nippon Paint Legno сохраняет стойкость цвета в течение длительного времени благодаря своей специальной пигментной и связующей системе. Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами благодаря системе связующего, модифицированной силиконом. Создает декоративную текстуру на поверхности с полуглянцевыми характеристиками.

Состав краски разрабатывался с учетом самых суровых климатических условий, благодаря чему краска становится одним целым с поверхностью и сохраняет прочность на протяжении многих лет. Легко наносится благодаря легкому распределению по поверхности. Экономит время и труд.

Отсутствие разбрызгивания и образования капель при нанесении.

С Nippon Paint Legno смешивается и используется компонент Nippon Paint Legno Solution. Его следует использовать в рекомендуемых пропорциях для ожидаемых характеристик и нанесения верхнего слоя краски. Необходимо выделить требуемое время для работы для придания краске желаемого рисунка.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Nippon Paint Legno (в форме Legno + Solution) следует наносить на поверхности, обработанные краской Nippon Paint Orbis Silky Matte Exterior Paint или краской Nippon Paint Neon Silk Exterior Paint, на поверхности, разглаженные пастой для наружной штукатурки, на прессованные плиты из полиуретана и на дверные и оконные каркасы на цементной основе.

Также следует обратить внимание на грунтование оригинальными грунтовками, рекомендованными для шелковисто-матовых красок Nippon Paint для наружных работ. Нанесите Nippon Paint Legno в один слой.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть стабильной, сухой, чистой и устойчивой. Удалите грязь, пыль, твердую смазку и отслоившуюся краску. Не рекомендуется наносить в жаркую погоду с 10:00 до 16:00 на поверхности, попадающие под прямые солнечные лучи, и в ветреную погоду. Рекомендуется для окрашивания теневых стен.

Температура окружающей среды и поверхности должна находиться в пределах от +10°C до +30°C. Необходимо защищать поверхность от различного рода атмосферных осадков, росы и заморозания.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО СМЕШИВАНИЮ: Компоненты Nippon Paint Legno и Nippon Paint Legno Solution рекомендуется смешивать с помощью мощного смесительного оборудования, а не вручную.

Подходит для нанесения кистью или валиком.

Альтернативные инструменты для нанесения различными методами включают коралловый валик, замшевую ткань, пластиковый инструмент для создания узора под дерево, губчатую лопатку для штукатурки, лопатку с большими отверстиями (диаметром 4 мм) и лопатку с мягкой губкой.

Рекомендуется, чтобы краска для наружных работ в нижнем слое и нанесенная на него краска Nippon Paint Legno были разных цветов или оттенков.

При желании на Nippon Paint Legno можно нанести Nippon Paint Shine для получения более яркой поверхности.

Нанесение с помощью замшевой ткани

Нанесите краску Nippon Paint Orbis Silk Matt Exterior Paint или краску Nippon Paint Neon Silk Exterior Paint с желаемым цветом поверхности после нанесения грунтовки на прессованные плиты из полиуретана, гладкие и цементные поверхности с облицовкой досками внакрой. Нанесите Nippon Paint Legno (в форме Legno + Solution) на поверхность, обработанную цветом фона, с помощью желобчатого малярного валика для наружных работ и протрите поверхность куском замшевой ткани, когда продукт влажный, в зависимости от желаемой плотности узора.

Нанесение коралловым валиком (снятым с ручки)

Нанесите краску Nippon Paint Orbis Silk Matt Exterior Paint или краску Nippon Paint Neon Silk Exterior Paint с желаемым цветом поверхности на любые поверхности, разглаженные с помощью пасты для наружных работ, после нанесения грунтовки на прессованные плиты из полиуретана, гладкие и цементные поверхности с облицовкой досками внакрой. Нанесите Nippon Paint Legno (в форме Legno + Solution) на поверхность, обработанную цветом фона, с помощью желобчатого малярного валика для наружных работ и, держа коралловый валик прямо, потяните его по прямой линии, слегка надавливая.

Нанесение штукатурной лопаткой

Нанесите краску Nippon Paint Orbis Silk Matt Exterior Paint или краску Nippon Paint Neon Silk Exterior Paint с желаемым цветом поверхности на любые поверхности, разглаженные с помощью пасты для наружных работ, после нанесения грунтовки на прессованные плиты из полиуретана, гладкие и цементные поверхности с облицовкой досками внакрой. Нанесите Nippon Paint Legno (в форме Legno + Solution) на поверхность, обработанную цветом фона, с помощью желобчатого малярного валика для наружных работ и, держа губчатую штукатурную лопатку прямо, потяните его, слегка надавливая так, чтобы на поверхности появилась прямая линия.

Нанесение пластиковым инструментом для создания узора под дерево

Нанесите краску Nippon Paint Orbis Silk Matt Exterior Paint или краску Nippon Paint Neon Silk Exterior Paint с желаемым цветом поверхности на любые поверхности, разглаженные с помощью пасты для наружных работ, после нанесения грунтовки на прессованные плиты из полиуретана, гладкие и цементные поверхности с облицовкой досками внакрой. Нанесите Nippon Paint Legno (в форме Legno + Solution) на поверхность, обработанную цветом фона, с помощью желобчатого малярного валика для наружных работ, а затем прикладывайте инструмент для создания узора под дерево к поверхности с желаемой периодичностью повторения узора, толкая и протягивая инструмент. Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

Безвоздушное распыление

Давление: 140 бар

Угол сопла: 50°С

Размер сопла (в дюймах): 0,019"–0,021"

Разбавление: 5%

СМЕШИВАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ

Рекомендуемые соотношения смешиваемых компонентов Nippon Paint Legno И Nippon Paint Legno Solution в зависимости от температуры окружающей среды во время нанесения:

При температуре от 25°С до 30°С смешайте Nippon Paint Legno с компонентом Nippon Paint Legno Solution в соотношении 1: 1.

При температуре от 20°С до 25°С смешайте Nippon Paint Legno с компонентом Nippon Paint Legno Solution в соотношении 1: 0,75. Можно добавить воду до 15%, если возникают трудности с нанесением.

При температуре от 10°С до 20°С смешайте Nippon Paint Legno с компонентом Nippon Paint Legno Solution в соотношении 1: 0,50. Можно добавить воду до 25%, если возникают трудности с нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Высыхание на касание: 4 часа

Время полного высыхания: 12 часов

РАСХОД

Смесью Nippon Paint Legno + Solution (в соотношении 1:1) можно покрыть 20–25 м²/л в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности нанесения. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 3 лет. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

УПАКОВКА

Nippon Paint Legno: 13,5 л; 2,5 л

Nippon Paint Legno Solution: 1 л

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию.

При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.