



## ГРУППА ЭКСТЕРЬЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### **NIPPON PAINT NEON ELASTIC PRIMER ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ГРУНТОВКА**

#### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Эластичная экстерьерная грунтовка под краску финишного слоя на основе акриловой сополимерной эмульсии, обладающая «превосходной эластичностью».

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Образует связующий «мостик» между краской и поверхностью, снижает расход краски. Предупреждает разрушение и вздутие краски под воздействием карбонатов, образующихся на свежей бетонной поверхности. Благодаря своей эластичной структуре идеально сочетается с покрытиями Neon Elastic Texture Plus и Neon Elastic Texture Max.

#### **УЧАСТКИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Рекомендуется использовать для грунтования абсорбирующих поверхностей на минеральной основе перед первым нанесением краски, а также ранее окрашенных поверхностей.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Nippon Paint Neon Elastic Primer нанести в один слой кистью, валиком или распылителем. Во время выполнения работ обеспечить минимальный температурный режим поверхности и воздуха в пределах от +5°C до +30°C. Дефекты поверхности устранить при помощи экстерьерной шпатлевки Nippon Paint или Neon Elastic Filler. Время выдержки между нанесением грунтовки и краски финишного слоя составляет 6-8 часов, в течение которых поверхность защитить от замерзания и осадков. При нанесении на поверхности из бетона, облицовочного бетона и новые оштукатуренные поверхности выждать время схватывания (28 дней), удалить с поверхности отслаивающиеся фрагменты штукатурки соскабливанием или аналогичными методами. Во время нанесения и высыхания грунтовки защитить поверхность от атмосферных осадков и замерзания, не проводить работы при чрезвычайно сильном ветре и прямом солнечном излучении. По окончании работ промыть инструменты водой. Не наносить на известковые и рыхлые слои без соответствующей обработки поверхности. При температуре воздуха выше +30°C выполнять работы на затемненных фасадах, не рекомендуется производство работ с 11:00 до 16:00 часов.

**ВНИМАНИЕ:** При нанесении краски на новые поверхности из материалов на цементной основе до полного схватывания цемента или поверхности, подвергшиеся воздействию осадков и прочих погодных явлений, до полного высыхания таких поверхностей, на покрытии может образоваться солевой выцвет/побеление. Поэтому при выполнении работ следует учитывать время схватывания материалов на цементной основе, а также обеспечить полное высыхание поверхностей, подвергшихся воздействию росы/заморозков/дождя.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)





#### **Безвоздушное распыление**

Давление: 140 Бар

Угол распыления: 50°

Размер сопла (дюймы): 0,013"

Разбавление (вода): 5% по объему

#### **РАЗБАВЛЕНИЕ**

Разбавить чистой водой не более чем на 10%.

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)**

Время выдержки для нанесения краски финишного слоя: 6-8 часов

#### **РАСХОД**

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности 1 л может расходоваться на грунтование поверхности площадью 7-12 м<sup>2</sup> в один слой. Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Можно хранить 3 года в невскрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей. Сразу по окончании работ герметично закрыть упаковку крышкой.

#### **УПАКОВКА**

15 л

#### **Поз. №**

15.540.1205, 15.540.1206, 15.540.1207, 15.540.1211, 15.540.1214, 15.540.1215,  
15.540.1216, 15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1219, 15.540.1220, 15.540.1221,  
15.540.1222, 15.540.1232, 15.540.1233, 15.540.1234, 15.540.1301, 15.540.1302,  
15.540.1303, 15.540.1310, 15.540.1313, 15.540.1401, 15.540.1402, 15.540.1403,  
15.540.1404, 15.540.1405, 15.540.1406, 15.540.1407, 15.540.1408, 15.540.1409

#### **Рег. №**

10.300.1151

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)





Поскольку этот технический лист данных подготовлен на основе лабораторных данных, полученных в обычных условиях, для восполнения недостающей информации проконсультируйтесь с техническим персоналом. В противном случае производитель не будет нести ответственность за ошибки, которые могут возникнуть в результате нехватки информации. Наша компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию.

При необходимости вы можете ознакомиться с подробными сведениями о рисках для здоровья-безопасности-транспортировки продукции и мерах предосторожности в Паспорте безопасности материала.

**Эта продукция производится Компанией «Бетек А.Ш.» [Betek A.Ş.], сертифицированной на соответствие стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.**

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)

