

SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT NEON ELASTIC FILLER ELASTİK DIŞ CEPHE MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mükemmel esnekliğe sahip, dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Daha önce boyanmış ve kabarmış dış yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti sayesinde rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Atmosfer şartlarına karşı dayanıklıdır, dayanımı bilinen yüzey düzeltme macunlarına göre çok daha fazladır. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla üzerine önerilen boyalar uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve yapısal çatlakların doldurulmasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Nippon Paint Neon Elastic Filler kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde uygulama yapılacak çatlakları V şeklinde (ağız geniş, dip tarafı dar olacak şekilde) açılmalıdır. Çatlak açma işlemi tamamlandıktan sonra oluşan tozları silmek ve yüzeyi hafif nemlendirmek için kestirme fırçası su ile ıslatılarak çatlaklar temizlenir ve nemlendirilir. Macun, spatula yardımı ile çatlağın içine konulup, spatula ile baskı uygulayarak, çatlağın içinin tamamıyla doldurulması sağlanır. Çatlağı doldurduktan sonra, macun çatlağın kenarlarında en az 5 cm taşırarak düzeltilir. Ürün henüz yaşken, kestirme fırçası ıslatılıp, kenarları hafif ezerek oluşan yükseklik farkı giderilip, yüzey hafif düzeltilir.

Not: 2cm üzeri derin çatlaklar için iki kat uygulama gereklidir. 24 saat sonra ikinci kat uygulanıp son düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 200 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.035"

İnceltme (su) : Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR' de)

Dokunma Kuruması: 2-3 saat

Son Kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kg ile tek katta 0,6-1,2 m² arasında alana uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

4 KG

Poz No

15.540.1333

Rayiç No

100.300.1202

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemey. Bu bilgilerin deđiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev. Aralık 2024

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

