

## SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

#### ÜRÜN TANIMI

Silikon ile desteklenmiş akrilik kopolimer emülsiyon esaslı yapı son kat dış cephe astarıdır.

#### ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Silikonlu yapısı sayesinde son kat silikonlu boyalar ile bütünlük sağlar. Nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Silikonlu Dış Cephe Astarı, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

#### UYGULAMA

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Nippon Paint Silikonlu Dış Cephe Astarı fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Yüzey bozuklukları Nippon Paint Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.

Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 10.00-16.00 arasında uygulama önerilmemektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



**UYARI:** Boya altında bulunan çimento esaslı malzemelerin tam kuruması beklenmeden veya cephe yüzeyinin boya öncesi yağış vb. hava olaylarına maruz kalması sonrasında yüzey tam kurumadan boya uygulandığında boya yüzeyinde tuz kuması/beyazlama oluşabilir. Bu nedenle uygulama öncesi çimento esaslı malzemelerin priz sürelerine dikkat edilmeli ve çiğ/kırağı/yağışa maruz kalan yüzeylerin tam kuruması beklenmelidir.

### **Havasız (Airless) Püskürtmede**

Basınç : 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (su) : %5 (hacimce)

### **İNCELTME**

En çok % 10 oranında temiz su ile inceltilir.

### **KURUMA SÜRESİ ( 20 °C, % 65 HR' de )**

Son kat boya uygulaması : 6-8 saat

### **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 7-12,5 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### **AMBALAJ**

15 L, 2.5 L

### **Poz No**

15.540.1605, 15.540.1606,15.540.1607, 15.540.1608,15.540.1609,  
15.540.1617,15.540.1618, 15.540.1619,15.540.1620, 15.540.1621,15.540.1622

### **Rayiç No**

10.300.1172

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin deđiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

Rev. Nisan 2025

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)

