

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT AQUACARE® SU BAZLI SON KAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik, dış cephe ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, akrilik dispersiyon bazlı, güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklı özellik gösteren, neme karşı dayanıklı dış cephe ahşap verniğidir. İpek mat parlaklıktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklı özellik gösterir.
- Su itme özelliğine sahiptir. (hydroperl-effekt)
- Modifiye poliüretan katkısı sayesinde, darbe ve dış hava şartlarına ekstra dayanım gösterir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşabın nefes almasını sağlar.
- Ahşabın doğal dokusunu bozmayan yapıya sahiptir.
- Damlama, sıçrama yapmayan yapısı ile kolay uygulanır.
- İnce film tabakası sayesinde kolay restore edilir.
- VOC (Volatile Organic Compounds) AB direktiflerine uygundur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tüm atmosfer olaylarına açık olan dış cephe ahşap yüzeylerde, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalarda, dış cephe kaplamalarında, pergoleler, ahşap evler, balkon, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik mutlaka Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Ahşap Emprenye ile renklendirme yapılmış yüzeylerde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. +7°C'nin üzerinde uygulanmalıdır. Fırça, rulo, püskürtme veya daldırma yöntemleri ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak ahşap yüzeyler temiz, kuru ve malzemenin rutubet oranı % 15'den az olmalıdır.

Yeni ahşap yüzeyler, zımparalanıp tozu alındıktan sonra Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Ahşap Emprenye ile empenye edilmeli ve Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik uygulamasına geçilmelidir.

Eski ahşap yüzeyler veya eski boyalı-vernikli yüzeyler, grileşmiş, yapısı bozulmuş eski boyalı ya da vernikli yerler yüzeyden uzaklaştırılıp Nippon Paint

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



AquaCare® Su Bazlı Ahşap Emprenye ile empenye edilmeli ve Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik uygulamasına geçilmelidir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilir. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.

Not: Alt tabakada renkli bir film bulunmadan şeffaf uygulama yapılması durumunda sorumluluk tüketiciye ait olacaktır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik fırça, rulo uygulamaları için inceltmeden kullanılır. Pistole ile uygulamalarda temiz su ile %5-10 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İkinci kat uygulaması en erken 8 saat sonra yapılmalıdır. Tam kurumasını 24 saatte tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 5-30°C'de 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanınız.

AMBALAJ

15 L, 5 L, 1L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

