

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Dış Cephe Ahşap Verniği, alkid reçine esaslı yüksek su itici özellikte, UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık sağlayan dış cephe verniğidir. İpek mat parlaklıktadır.

ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Dış Cephe Ahşap Verniği, dış cephelerde ahşabın renklendirilmesi için uygulanır. İnce film oluşturan, nefes alabilen, elastik, su direnci yüksek, hava koşullarına karşı dayanıklı, sararmaya karşı dirençli bir verniktir. Kolay uygulanabilme özelliğine sahiptir. Uygulama esnasında damlama ve sıçrama yapmaz. Tekrar üzeri boyanabilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephedeki ahşap yüzeylere, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalara, pergole ve bahçe çitlerine uygulanır. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama 3 kat olarak yapılmalıdır. 1.kat astar, 2.kat arakat, 3.kat son kat olarak yapılmalıdır. Birinci kat uygulamada ürünü ahşaba iyice yediriniz. En iyi UV dayanımı için, en az 3 kat uygulama yapılması önerilir. Uygulama yapılacak ahşaptaki nem oranı: %12-%15 arasında olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır.

Yeni ahşap yüzeylerde, ahşap damarları boyunca zımparalanır ve parçacıklardan temizlenir. Tam koruma sağlamak için şeffaf Nippon Paint Ahşap Emprenye veya şeffaf Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici uygulanmalıdır. Daha sonra Nippon Paint Dış Cephe Ahşap Verniği uygulanabilir.

Eski ahşap yüzeylerde (boya uygulanmamış ahşaplar), temiz ahşap yüzey çıkana kadar yüzey zımparalanır. Daha sonra, tam dayanım sağlamak için şeffaf Nippon Paint Ahşap Emprenye veya şeffaf Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici uygulanmalı ve Nippon Paint Dış Cephe Ahşap Verniği uygulamasına geçilmelidir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



Boya uygulanmış ahşapta, ahşap yüzey görününceye kadar üstteki boyanın temizlenmesi gerekir. Kalın film oluşturan boyalarda ise tamamıyla boya kaldırılır, ince film oluşturanlarda çok iyi zımpara yapıldıktan sonra uygulama yapılır.

Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Fırça, rulo uygulamaları için inceltmeden kullanılır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İkinci kat uygulanma: 12–16 saat sonra

Tam kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 5-30°C'de saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanınız. Ürünün depolama koşullarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

AMBALAJ

14.7 L, 2.45 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





Gerektiğinde ürünlerin sađlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

