



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT GLOW

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ipek parlak pul sedef içeren dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Sahip olduğu iki farklı baz seçeneğiyle ve alt zemine uygulanan farklı renkteki astarlar ile değişik efektler oluşturur. Ayrıca tek veya çift kat uygulama özelliğiyle farklı renk alternatifleri sunar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Macun ve uygun astar ile alt zemin hazırlığı tamamlanmış iç cephe yüzeylere uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Glow uygulaması yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Nippon Paint İç Cephe Macun uygulandıktan 24 saat sonra yüzey ince dişli zımpara (180-220 numara) ile zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve beyaz renkli Nippon Paint Macun Astarı yüzeye saten rulo ile uygulanmalıdır.

Eski boyalı, düzgün, kuru ve kendini taşıyan yüzeylerde uygulama yapılacaksa yüzey, öncelikle ince dişli zımpara (180-220 numara) ile zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve yüzeyin geneline Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı saten rulo ile uygulanmalıdır. Zayıf ve tozuma karakterinden dolayı saten alçı üzerine Nippon Paint Glow uygulaması önerilmez.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Nippon Paint Glow uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Seçilen Nippon Paint Glow rengine uygun olarak renklendirilmiş Nippon Paint Macun Astarı saten rulo yardımı ile 2 kat uygulanmalıdır. Astar uygulamalarında katlar arası 4 saat kuruma süresi mutlaka beklenmelidir. Renkli astar uygulamasından 4 saat sonra Nippon Paint Glow,

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası kullanılarak çapraz darbelerle veya dairesel hareketlerle yüzeye diyagonal şekilde uygulanmalıdır.

Hava koşullarına bağlı olarak 5 – 10 dk sonra yüzey aynı özelliklere sahip temiz, kuru ve geniş bir fırça kullanılarak çapraz hareketlerle taranmalıdır.

Nippon Paint Glow istenilen desen görüntüsüne göre tek veya çift kat şeklinde uygulanabilir. Çift kat uygulamalarda ikinci kata geçmeden önce 6 saat beklenmelidir.

2. kat Nippon Paint Glow uygulaması yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası kullanılarak çapraz darbelerle veya dairesel hareketlerle yüzeye diyagonal şekilde uygulanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak 5 – 10 dk sonra yüzey aynı özelliklere sahip temiz, kuru ve geniş bir fırça yardımı ile çapraz hareketlerle taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Uygulama tamamlandıktan sonra yüzey ıslaklığı ve ani bant çekmelerinden dolayı boyanın soyulmaması için maskeleme bandı bir maket bıçağı yardımı ile kesilmeli ve boyadan ayrılmalıdır.

NOT: 6 m² üzerinde alan uygulamalarında iki kişi ile çalışılması önerilmektedir.



Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Uygulama öncesi ürün çok iyi karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 30 dakika

Katlar arası bekleme süresi: 6-8 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 140-180 ml/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L

Bu teknik f y normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar i in teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya  ıkacak hatalar  retici firmaya sorumluluk y klemez. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde  r nlerin sađlık-g venlik-tařıma riskleri ve  nlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme G venlik Bilgi Formundan ulařabilirsiniz.

Bu  r n TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından  retilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Z mr teveler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

