

## AHŞAP ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT YALI BOYASI ASTARI

#### ÜRÜN TANIMI

Su ile inceltilen, örtücü boya uygulamalarının altında kullanılan astardır.

#### ÖZELLİKLERİ

Su ile inceltilir. Çevreci ve kokusuzdur. Yüksek aderans sağlar, kolay zımparalanır, çabuk kurur.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış cephelerde eski boyalı yüzeyler (dispersion, sentetik) üzerine astar olarak yüksek aderans sağlar. Ahşap, çinko, sert PVC ve birçok kritik yüzeylerde son kat uygulamasının örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır. Yüksek risk taşıyan yüzeylerde uygulama yapmadan önce mutlaka kontrollü numune yapılmalıdır.

#### UYGULAMA

Uygulama yapılacak zemin temiz, yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalıdır. Kullanılan ahşap reçineli ise yüzey selülozik tinerli bez ile silinmelidir. Metal, sert PVC vb. parlak yüzeylerin uygulamadan önce zımparalanması gerekir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

Ham ahşap yüzeylerde veya tamamen boyası kazınmış eski yüzeylerde astar uygulamasından önce şeffaf Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici veya şeffaf Nippon Paint Ahşap Emprenye ile empenyelenmelidir. Nippon Paint Yalı Boyası Astarı uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmeden önce yüzeyin 280 nolu zımpara ile zımparalanması önerilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### İNCELTME

Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

#### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İkinci kat uygulama: 6-8 saat arasındadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



## **SARFIYAT**

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-10 m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## **AMBALAJ**

15 L, 2.5 L, 0.75 L

## **Poz No:**

Y.25.001/03

## **Rayiç No:**

04.555/04

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

