

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT YAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Yat Vernik üretilen alkid reçine esaslı uzun yağlı, parlaklığı yüksek, yayılması mükemmel bir dış yüzey ahşap verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanabileceğiniz, atmosfer koşullarına karşı dayanım sağlayan, sararmayan, içerdiği özel katkıları sebebiyle yüksek UV dayanımlı verniktir. Tuzlu suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Yat Vernik, deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların dış kapı ve pencere sistemlerinde dekoratif ve güçlendirici olarak kullanılabilir.

UYGULAMA

Nippon Paint Yat Vernik uygulanacak ahşap yüzeyler yağ, kir ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek ahşap yüzeylerde, tam dayanım sağlamak için, Nippon Paint Emprenye veya şeffaf Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici kullanılmalıdır.

Nippon Paint Yat Vernik, katlar arası zımpara yapılarak birer gün ara ile 2-3 kat uygulanması önerilir. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Uygulama ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması gereklidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç:120-140 bar

Meme Açısı:50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.010"

İnceltme: %10-20

İNCELTME

Püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20, fırça ve rulo ile uygulamada %5-10 tiner ile inceltiniz.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması: 1.5 - 2 saat

Katlar arası bekleme süresi: 1 gün sonra (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 14-20 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

< 40°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

